



Ficha técnica

Cimentinho

FT CIM UNI 001 - Rev 0

1. DESCRIÇÃO

O Cimentinho uso Externo e Interno Uni, pode ser utilizado em:

- Pequenos reparos em ambientes internos e externos;
- Acabamento superficiais em alvenaria;
- Confecção de peças decorativas e artesanatos;
- Em ambientes secos e úmidos.

NÃO É RECOMENDÁVEL UTILIZAR PARA OS SEGUINTE OBJETIVO:

- Não utilizar como cimento estrutural;
- Não utilizar como composição para concreto;
- Não utilizar em ambientes com a frequente presença de água, com elevado tráfego de pedestres, ou com condições rigorosas (churrasqueiras, saunas, estufas, lareiras, fornos, câmaras frigoríficas etc.).

2. PREPARO DA SUPERFÍCIE

- Resíduos de tinta, óleos, pó e outros materiais que possam impedir uma boa aderência da argamassa devem ser retirados da superfície, além de deixar limpa;
- A superfície da base deve estar com uma temperatura entre 5 °C e 27 °C;

3. USO DE EPIS

Previamente ao manuseamento do produto, assegurar e garantir o uso dos EPIs necessários: luvas, calçados de segurança, protetores auriculares, capacete, óculos de proteção e máscara.



4. PROCESSO DE MISTURA

- Realize a mistura do produto em um local próximo a área de trabalho, protegido da chuva, vento e sol;
- De acordo com a proporção indicada na embalagem (litros/sacos), misture o pó em um recipiente limpo e com água limpa, com tolerância máxima de $\pm 5\%$.

5. APLICAÇÃO

- Aplicar de maneira usual como cimento observando principalmente limpeza do local a ser aplicado;
- Em condições normais de temperatura e umidade, assim que obtida, a massa pastosa poderá ser utilizada em média por cerca de 2 horas (tempo de utilização).

6. DADOS TÉCNICOS

- **Composição:** Cimento Portland branco ou cinza, agregados minerais selecionados;
- **Especificação:** Atende às especificações da Norma Técnica Brasileira – NBR 12989 – Cimento Portland Branco para a classificação de Cimento Portland branco não-estrutural.
- **Resistência à compressão aos 28 dias:** ≥ 12 Mpa
- **Cores Disponíveis:** Branco e cinza.
- **Temperatura de aplicação:**
Ambiente: de $+5^{\circ}\text{C}$ até $+40^{\circ}\text{C}$
Base: de $+5^{\circ}\text{C}$ até $+27^{\circ}\text{C}$

7. VALIDADE

6 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem, se respeitadas as condições de armazenamento.

8. ARMAZENAGEM

O produto deve ser armazenado na embalagem original em locais protegidos de intempéries e secos, em pilhas de no máximo 1,5 m de altura, sem contato direto com o solo e preservando uma distância de 30 cm da parede.

9. ATENÇÃO

- Sempre consultar a ficha técnica e de segurança previamente a utilização do produto;
- Não acrescentar outros materiais ao produto;
- A empresa não se responsabiliza pelo uso de forma inadequada do produto.

