



Ficha técnica

Gesso Rápido

FT REJ UNI 001 - Rev 0

1. DESCRIÇÃO

O Gesso Rápido uso Interno Uni, pode ser utilizado em:

Ambientes internos:

- Pequenos reparos em ambientes internos e secos;
- Revestimento de superfícies de alvenarias;
- Assentamento de molduras;
- Confecção de peças decorativas e artesanatos;

NÃO É RECOMENDÁVEL UTILIZAR PARA OS SEGUINTE OBJETIVO:

- Não utilizar em ambientes úmidos e externos;
- Não utilizar como material estrutural.
- Não utilizar em ambientes com a frequente presença de água, com elevado tráfego de pedestres, ou com condições rigorosas (churrasqueiras, saunas, estufas, lareiras, fornos, câmaras frigoríficas etc.).

2. SUPERFÍCIES PARA APLICAÇÃO

- Rebocos de cimento ou rebocos à base de cal secos de forma adequada*;
- Tetos, lajes, vigas e pilares de concreto em áreas internas*;
- Alvenarias, blocos sílico-calcários, blocos de concreto celular *.

** é importante realizar a verificação referente as indicações dos produtores das bases, assim como seu tempo de espera necessário para a aplicação do gesso*



3. PREPARO DA SUPERFÍCIE

- Resíduos de tinta, óleos, pó e outros materiais que possam impedir uma boa aderência da argamassa devem ser retirados da superfície, além de deixar limpa;
- A superfície da base deve se apresentar totalmente seca, curada, nivelada, plana e sem desvios de prumos;
- A superfície da base deve estar com uma temperatura entre 5 °C e 27 °C;

4. USO DE EPIS

Previamente ao manuseamento do produto, assegurar e garantir o uso dos EPIs necessários: luvas, calçados de segurança, protetores auriculares, capacete, óculos de proteção e máscara.

5. PROCESSO DE MISTURA

- Realize a mistura do produto em um local próximo a área de trabalho, protegido da chuva, vento e sol;
- É recomendável uso de recipiente plástico e/ou estanque para evitar perda de água durante a mistura e assim preservar a trabalhabilidade;
- Pulverize sobre o pó aproximadamente 800 ml de água limpa para cada saco de 1 Kg Gesso Rápido Uni, podendo variar a quantidade de água com tolerância máxima de $\pm 5\%$;
- Manualmente misture bem para atingir uma mistura homogênea e sem grumos;
- Recomenda-se realizar uma mistura com proporções menores para ter um melhor domínio entre o tempo de endurecimento em relação ao tempo de aplicação.

6. APLICAÇÃO

- Aplicar imediatamente após o preparo;
- Aplicar de maneira usual observando principalmente limpeza do local a ser aplicado;
- A espessura máxima recomendada para revestimento feitos com o Gesso Rápido é de 5 mm.

7. DADOS TÉCNICOS

- **Composição:** Sulfato de cálcio semi-hidratado ($\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$).
- **Especificação:** Atende às especificações da Norma Técnica Brasileira – NBR 13207 – Gesso para construção civil – Requisitos.
- **Pega inicial:** Rápida
- **Endurecimento:** Após mistura com água



- **Cor:** Branca

- **Temperatura de aplicação:**

Ambiente: de +5°C até +40°C

Base: de +5°C até +27°C

9. VALIDADE

24 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem, se respeitadas as condições de armazenamento.

10. ARMAZENAGEM

O produto deve ser armazenado na embalagem original em locais protegidos de intempéries e secos, em pilhas de no máximo 1,5 m de altura, sem contato direto com o solo e preservando uma distância de 30 cm da parede.

11. ATENÇÃO

- Sempre consultar a ficha técnica e de segurança previamente a utilização do produto;
- Não acrescentar outros materiais ao produto;
- A empresa não se responsabiliza pelo uso de forma inadequada do produto.

