



Ficha técnica

Rejunte Flexível Tipo II

FT REJ UNI 001 - Rev 0

1. DESCRIÇÃO

A Argamassa de Rejunte Uso Externo e Interno Uni, pode ser utilizada para o rejuntamento e acabamento de juntas de:

Ambientes Internos e Externos

- Revestimento com juntas de 1 a 10 mm;
- Peças cerâmicas e porcelanatos em ambientes internos e externos, sejam pisos ou paredes,
- Revestimento em fachadas;
- Granitos, mármore e pedras naturais, não sujeitos a manchas e resistentes a umidade;
- Pastilhas de vidro e blocos de vidro;
- Rejuntamento em locais com alto tráfego de pedestres e veículos.

NÃO É RECOMENDÁVEL UTILIZAR PARA OS SEGUINTE OBJETIVOS:

- Rejuntamento em ambientes com condições rigorosas como piscinas, churrasqueiras, saunas, lareiras, câmaras frigoríficas etc.;
- Preenchimento em vedação de juntas de expansão;
- Sobreposição em rejuntamento já existentes;

2. PREPARO DA SUPERFÍCIE

- Antes de começar o rejuntamento, é essencial assegurar que atendam aos requisitos das normas em vigor (NBR 13753, NBR 13754 e NBR 13755);



- É importante realizar a verificação referente as indicações dos produtores das bases, assim como seu tempo de cura necessário para a aplicação da argamassa rejunte;
- É recomendável que a cerâmica tenha sido assentada há mais de 72 horas, pois o rejuntamento não deve ser aplicado sobre bases onde a argamassa colante esteja ainda úmida;
- Realizar a limpeza das juntas entre as cerâmicas antes de rejuntar;
- Umedecer com água limpa as juntas com largura até 3 mm de largura antes da aplicação;
- Resíduos de tinta, óleos, pó e outros materiais que possam impedir uma boa aderência da argamassa devem ser retirados da superfície a ser assentada, além de deixar limpa;
- A superfície deve estar com sua estrutura plana, estável e íntegra;
- A superfície da base deve estar com uma temperatura entre 5 °C e 27 °C;
- Em dias de sol ou de vento forte, todas as juntas devem ser molhadas;
- Realize um teste antes da aplicação em superfícies não esmaltadas, foscas ou com apliques, por tratarem de revestimentos sujeitos a manchas de difícil remoção.
- É recomendável realizar a proteção das superfícies de alumínio durante o uso.

3. USO DE EPIS

Previamente ao manuseamento do produto, assegurar e garantir o uso dos EPIs necessários: luvas, calçados de segurança, protetores auriculares, capacete, óculos de proteção e máscara.

4. PROCESSO DE MISTURA

- Realize a mistura do produto em um local próximo a área de trabalho, protegido da chuva, vento e sol;
- De acordo com a proporção indicada na embalagem (litros/sacos), misture o pó em um recipiente limpo e com água limpa, com tolerância máxima de $\pm 5\%$;
- Misture bem argamassa de rejunte para atingir uma mistura pastosa, homogênea e sem grumos;
- Aguarde 10 minutos, misture então novamente e siga com a aplicação da argamassa;
- Em condições normais de temperatura e umidade, assim que obtida, a massa pastosa poderá ser utilizada em média por cerca de 2 horas e 30 minutos (tempo de utilização);
- Não acrescente água na argamassa em caso de formação de uma película em sua superfície, apenas misture a massa novamente.



5. APLICAÇÃO

- Aplicar o rejunte com uma desempenadeira ou talocha de borracha, preenchendo apenas nas áreas das juntas e pressionando-o com movimentos contínuos para dentro delas;
- Remova o excesso de argamassa sobre o revestimento utilizando a própria desempenadeira ou talocha;
- Aguardar um tempo secagem aproximadamente de 15 a 40 minutos, para realizar o acabamento removendo o excesso do rejunte com uma esponja úmida.
- Utilizar água limpa para lavar continuamente a esponja;
- Realize cura úmida após 60 minutos da aplicação em casos de dias com temperaturas acima de 30 °C e/ou com vento;
- Evitar tráfego de pedestre sobre os revestimentos recém rejuntados;
- Proteger a argamassa rejunte fresca da chuva, vento e do sol durante tempo de uso;
- Após rejuntamento evite exposição direta da chuva pelo menos de 3 dias;

6. LIMPEZA

- Utilize panos ou estopas limpas para realizar a secagem e limpeza das superfícies das cerâmicas;
- Durante as limpezas iniciais não utilizar água em abundância para evitar alterações de cores e manchas no rejuntamento;
- Aguardar um tempo superior a 14 dias para realização de limpeza de rotina;
- Realiza a limpeza do rejuntamento utilizando água e detergente neutro;
- Ao limpar os resíduos da argamassa rejunte, não utilize ácidos.

7. DADOS TÉCNICOS

• **Composição:** Cimento Portland, agregados minerais selecionados, pigmentos inorgânicos, aditivos específicos não tóxicos.

• **Temperatura de aplicação:**

Ambiente: de +5°C até +40°C

Base: de +5°C até +27°C

• **Cor:** Cores diversas



- **Rendimento**

Consumo médio em Kg/m², considerando espessura da cerâmica igual a 10 mm

Dimensões das Cerâmica			Dimensões das Juntas				
Largura (cm)	Comp. (cm)	Espes. (mm)	3mm	4mm	6mm	8mm	10mm
10	10	6	490	650	970	1300	1620
15	15	3	160	220	320	430	540
15	15	5	270	360	540	720	900
20	20	5	200	270	410	540	680
20	30	6	200	270	410	540	680
30	30	6	160	220	330	440	540
37	37	8	180	240	350	470	590
20	40	8	240	330	450	650	820
40	40	8	160	220	330	440	550
45	45	8	202	270	405	540	675
60	60	9	180	228	345	455	570
80	80	9	135	175	260	345	430

- **Liberação para o tráfego de pessoas:**

24 horas para o tráfego de obra;

Liberação para tráfego geral: entre 3 e 10 dias conforme as condições climáticas e do uso planejado.

8. VALIDADE

18 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem, se respeitadas as condições de armazenamento.

9. ARMAZENAGEM

O produto deve ser armazenado na embalagem original em locais protegidos de intempéries e secos, em pilhas de no máximo 1,5 m de altura, sem contato direto com o solo e preservando uma distância de 30 cm da parede.

10. ATENÇÃO

- Sempre consultar a ficha técnica e de segurança previamente a utilização do produto;
- Não acrescentar outros materiais ao produto;
- A empresa não se responsabiliza pelo uso de forma inadequada do produto

